WIBO FÄRG AB

TRADITION FÖR FRAMTIDEN

Vad innehåll en liter färg?

Samtliga färgrecept nedan är autentiska från fabrikstillverkade färger som sålts på svenska marknaden under de sista 15-20 åren.

Alkydoljefärg:

Kokt linolja	110 gram
Alkydolja (fet)	345 gram
Talk	70 gram
Titandioxid	247 gram
Krita	275 gram
Lacknafta	260 gram
Vätmedel, fungicider, MEK[1]	45 gram -

Täcklasyr:

Kokt linolja	55 gram
Alkydolja 100 % (fet)	220 gram
Talk	55 gram
Titandioxid	205 gram
Alkydolja 70 %	165 gram
Lacknafta	330 gram
Förtjockare	33 gram

[1] MEK är förkortning av Metyletylketoksim och används som skinnförhindrande medel i oljefärg. MEK är med på listan över råvaror som är miljöbelastande och som skall fasas ut.

Vätmedel, fungicider, MEK	40 gram

Latexfärg:

Vatten	513 gram
Titandioxid	186 gram
Fyllnadsmedel	150 gram
Latex - pulver/granulat	ca. 200 gram
Cellulosalim	12 gram
Vätmedel, fungicider, skumdämpare	20 gram

Linoljefärg:

Kokt linolja	0,55 lit.
Standolja	0,13 lit.
Zinkvitt (Zn)	320 gr.
Titandioxid (TiO_2)	160 gr.
Krita	270 gr.
Förtjockare (Bentonit)	60 gr.
Torkmedel - Calcium (Ca), Strontium (Sr)	<1 gr.
N-Paraffin[2]	<2 gr.
Brytpigment till 0502-Y (Grön Umbra)	3 gr.

[2] N-Paraffin (C10-C13) är ett aromatfritt lösningsmedel som bl.a. används som lampolja, ”miljövänlig” tändvätska, etc. Den bidrar negativt till bildande av markozon.

WIBO FÄRG AB

TRADITION FÖR FRAMTIDEN